

JT 8300 WM-RT Dot Floors

DESCRIZIONE PRODOTTO

Prodotto da stampa auto adesivo monomerico per grafica a pavimento con adesivo puntiforme.

Struttura del frontale:

PVC bianco opaco da 200 µm

Adesivo:

rimovibile trasparente puntiforme a emulsione acrilica.

Liner:

patinato 120 g/mq.

UTILIZZI TIPICI

Grafica promozionale a pavimento in interno di breve durata su superfici lisce e uniformi.

LAVORAZIONE

Concepito specificamente per la stampa con inchiostri solvent, eco-solvent, mild solvent, latex e UV* su stampanti di grande formato.

Il JT 8300 WM-RT Dot Floors non va laminato.

Per ottenere la miglior qualità di stampa possibile, assicurarsi di utilizzare i giusti profili ICC o la corretta configurazione della stampante.

È possibile ottenere i profili dalle nostre sussidiarie, dai distributori o scaricandoli da: www.mactacgraphics.eu. Per maggiori informazioni su stampa, applicazione e rimozione, fare riferimento a "TB 5.1 Applicazione di Mactac JT 8300 Dot Floors".

*Non compatibile con inchiostri UV-Gel

DURATA ALL' IMMAGAZZINAGGIO

2 anni immagazzinato da 15 a 25°C e a ± 50% di umidità relativa (nella confezione originale).

METODO DI APPLICAZIONE

Il media digitale Mactac deve essere applicato e utilizzato seguendo le istruzioni contenute in "TB 5.1 Applicazione di Mactac JT 8300 Dot Floors" disponibile sotto la sezione risorse alla pagina www.mactacgraphics.eu.

Per garantire l'adeguatezza dell'applicazione, testare sempre la costruzione proposta nelle condizioni di applicazione e di utilizzo finale effettive prima di procedere alla produzione completa.

PROPRIETÀ FISICHE (VALORI TIPICI)

Dati relativi all'adesivo, 23°C (N/25 mm)	Valori medi	Metodo di prova
Quick Tack su vetro JT 8300 WM- RT Dot Floors	4	FTM 9
Peel 24 ore su vetro JT 8300 WM- RT Dot Floors	2	FTM 1

Stabilità dimensionale

Ritiro (48 ore a 70°C applicato su alluminio)	Max. 1,0 mm	FTM 14
Ritiro su liner (72 ore a 60°C)	Max. 2,3 mm	Metodo interno

Temperature di esercizio

Temperatura minima di applicazione	+ 10°C
Intervallo temperatura di servizio	da - 20°C a + 70°C

Certificazioni

Certificazione antincendio	Bfl-s1	EN13501-1
Certificazione antiscivolo prodotto non stampato e stampato*	PTV 36+ (basso potenziale di slittamento)	EN13036-4

* Per maggiori informazioni sulla certificazione anti-scivolo della stampa, fare riferimento al "TB 5.1. Applicazione di Mactac JT 8300 Dot Floors".

DURATA PREVISTA*

Europa centrale Zona 1

Non elaborato	3 mesi (da confermare)	ISO 4892-2.
Stampato e applicato	1 mese	ISO 4892-2.

Contatti

E-mail: contact.mactac@mactac.eu
Website: www.mactacgraphics.eu

*Per maggiori informazioni, fare riferimento al Technical Bulletin 7.5: "Resistenza all'aperto della combinazione di materiali stampati MACTac e laminati".

Nota bene: la laminazione del materiale stampato ritarda l'eventuale sbiaditura del colore che potrebbe verificarsi nel tempo. Tale sbiaditura è dovuta alla qualità degli inchiostri, all'orientamento del materiale stampato, all'angolazione e alla sede geografica esatta di esposizione.

L'esposizione a temperature rigide, ai raggi ultravioletti e/o al clima tipico dei Paesi dell'Europa meridionale e delle regioni tropicali, sub-tropicali o desertiche causerà un deterioramento più rapido. Questo vale anche per le aree inquinate, l'alta quota e l'esposizione a sud. Nessuna garanzia di durata è indicata per un'esposizione orizzontale.

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Tutte le affermazioni, le informazioni tecniche e le indicazioni di Mactac sono basate su test ritenuti affidabili, ma non costituiscono alcun tipo di garanzia. Tutti i prodotti di Mactac sono venduti con l'intesa che l'acquirente abbia stabilito in maniera indipendente l'adeguatezza di tali prodotti per i suoi scopi. Tutti i prodotti Mactac sono venduti alle condizioni descritte nei termini e condizioni di vendita standard di Mactac. Si veda la pagina <http://terms.europe.averydennison.com>

Contatti

E-mail: contact.mactac@mactac.eu
Website: www.mactacgraphics.eu

